

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ

ГОСТ 6482-2011

Производство труб на заводе осуществляется на современном оборудовании компании PEDERSHAAB (Дания).

Изделия производятся методом вибропрессования.

Возможна комплектация резиновым уплотнительным кольцом.

область применения

Предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости. не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам.

основные параметры

Эскиз	Марка трубы	Внутренний диаметр, мм	Полезная длина, мм	Вес, кг/шт	Цена, руб с НДС
	ТС 30-25-3	300	2500	420	4600
	ТС 40-25-3	400		540	5200
	ТС 50-25-3	500		730	6800
	ТС 60-25-3	600		970	7700
	ТС 80-25-3	800		1770	11250
	ТС 100-25-3	1000		2640	15500

технические характеристики

Класс(марка) бетона по прочности на сжатие	В 30 (М 400)
Марка бетона по морозостойкости	F 200
Марка бетона по водонепроницаемости	W 6
Водопоглощение бетона труб	Не более 6%
Группа по несущей способности 3	Расчетная высота засыпки грунтом не более 6 м. до верха основной цилиндрической части трубы